



Master-Tube PUR 98A Food

První potravinářská PU hadice tohoto typu v Evropě



schváleno
pro
potravinu



bez spirály



bez kovů

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál

- Provedení zdi: vyrobeno z vysoce otěruvzdorného materiálu, vyrobeno z materiálu s elastickými vlastnostmi
- Specifikace stěny: Splňuje požadavky německého zákona o potravinách a krmivech (LFGB), schváleno pro přímý styk s potravinami podle směrnice EU 1935/2004, 10/201, Materiál vyhovuje potravinářským předpisům FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Vlastnosti

- Chemické vlastnosti: dobrá odolnost proti UV záření, odolný proti hydrolyze, odolný vůči mikrobům, bez změkčovadel
- Mechanické vlastnosti: Odolné proti zalomení
- Fyzikální vlastnosti: flexibilní při nízkých teplotách
- Barva: příroda

Provozní teplota

- Teplotní rozsah: -40 - 85 °C

Informace o doručení

- Dodávka, typ výroby: Vnitřní průměr: 2,0 - 11,0 mm, Vnější průměr: 4,0 - 16,0 mm

Aplikace

- Oblasti použití: Potravinářský a farmaceutický průmysl

Možnosti přizpůsobení

- volitelná úprava položky (na vyžádání): Vícenásobná hadice, Spirálová verze, Tvarovaná hadice, Rohlíky, Řezané profily

Varianty článků

Jmenovitá světlost (DN)	Vnější průměr	Poloměr ohybu*	Provozní tlak	vnitřní Ø	Tloušťka stěny	Tolerance vnitřního a vnějšího průměru	Hmotnost
2	4	20	15	2	1	+/-0,1	9,8
3	5	25	11	3	1	+/-0,1	13,1
4	6	30	9	4	1	+/- 0,1	16,3
5	8	40	10	5	1,5	+/- 0,1	31,9
5,5	8	40	8	5,5	1,25	+/- 0,1	27,6
6	8	40	6	6	1	+/- 0,1	22,9
6	10	50	11	6	2	+/- 0,1	29,4
7	10	50	8	7	1,5	+/- 0,1	41,7
8	12	60	9	8	2	+/- 0,15	65,3
9	12	60	6	9	1,5	+/- 0,2	51,5
11	16	60	8	11	2,5	+/- 0,2	91,5

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von 23°C

* kleinster Biegeradius, bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Betriebsdruck wird mit 3fachem Sicherheitsfaktor angegeben und gilt für das Einsatzmedium Luft, rechnerisch ermittelte Werte sind mit * gekennzeichnet

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace

Nabízíme konzultace po telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt prostřednictvím

Adresa sídla

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.

